

FICHA TÉCNICA

APORTE SUPERTIG 308L



DESCRIPCIÓN:

Adecuada para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos.
Ofrece excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas confiables.

CARACTERÍSTICAS:

Diseñado específicamente para la soldadura TIG.
Resistente a la corrosión.
Acero inoxidable 308L.
Usado en bombas, intercambiadores de calor, equipos de fabricación y productos químicos.
Usar en metales de composición similar.
El contenido de 0.03% de carbono aumenta la resistencia a la corrosión intergranular.
Identificación por impresión de tinta a lo largo del electrodo.

DATOS TÉCNICOS:

Categoría	Para acero inoxidable
Clasificación AWS	ER 308L
Diámetro pulgadas	1/16"
Diámetros milímetros	1.6, 2.4 y 3.2
Presentación	Empaque con 4.536 kg
Características	En láminas delgadas se controla eficientemente la entrada de calor evitando daño metalúrgico y corrosión. Utilizar CD PD
Aplicaciones	Buena liga en soldadura de aceros inoxidables tipo 302, 304 y 308. Para piezas donde existe corrosión activa por sustancias orgánicas, reactivos y fermentos

