

FICHA TÉCNICA



SOLDADURA ALUMINIO ER-4043 / WELDER POWER

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Aluminio 4043
Alambre sólido para aluminio proceso TIG

Parámetros de aplicación

Calificado para AWS A5.10, ABS / CWB / Designación AISi5, aleación 4043 es una aleación con 5% de Silicio usado para soldar aleaciones tratables térmicamente.

Con mayor frecuencia se utiliza para soldar la serie 6XXX de aleaciones. La adición de silicio mejora la fluidez del charco, produciendo un perfil del cordón atractivo. Es menos sensible a grietas en la serie 6XXX que las aleaciones de soldadura.

Fabricado con la mas moderna y avanzada tecnología, durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado.

Aleación de aluminio al Silicio con gran fluidez y excelente apariencia de cordón, las aplicaciones comunes son en partes automotrices, construcción de Traileres, intercambiadores de calor, evaporadores, fabricación de bicicletas,

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :

Marca	WP
Modelo	ER-4043
Formato de venta	Pack
Unidades por envase	5
Largo	1 m
Diámetro	3 mm
Peso	5 kg
Color de la Punta	Metálico

OTRAS CARACTERÍSTICAS :

Materiales	Aluminio
Tipo de corriente	CD

